ACPRO BATIMENT

PROBLACK LIQUIDE

LIQUIDE D'IMPREGNATION À FROID POUR ETANCHEITE
ET PROTECTION DES MATERIAUX

PRESENTATION

PROBLACK LIQUIDE est une solution fluide de bitume et de solvants, prête à l'emploi.

Destinée à l'imprégnation à froid avant la pose de complexe d'étanchéité et à la protection des matériaux enterrés, fondations, maçonnerie, bois, métaux enterrés.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect liquide pâteux
- Couleur noir
- Densité < 1
- Point d'ébullition 23°C < point éclair
- Point éclair 40°C
- Pression vapeur < 1.10 bars
- Insoluble dans l'eau

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

PROBLACK LIQUIDE s'applique sur les supports courants du bâtiment et en assure **l'étanchéité** en extérieur ou en intérieur.
Il peut être utilisé pour tous travaux sur support neuf ou ancien en surface **verticale** ou **horizontale** :
- Enduits extérieurs de constructions en élévation, enterrées ou immergées
- Enduits intérieurs résistant aux sous pressions
- Etanchéité de fosses, galeries, collecteurs
- Piscines, bassins, réservoirs d'eau.
- Murs de cave.
- **Etanchéité** de joints entre sols et murs, **arases étanches**.

Mode d'emploi

- Les supports doivent être propres, secs, sans trace d'huile de décoffrage, bien adhérents.
- Les parties friables ou poussiéreuses seront préalablement éliminées.
Bien mélanger **PROBLACK LIQUIDE** avant emploi.
- Appliquer **PROBLACK LIQUIDE**, à la brosse, au rouleau, au pistolet.
- Séchage en 30mn à 20° C. Pour s'assurer que le séchage est optimal, un doigt mouillé ne doit pas se salir au contact d'une couche sèche.
- Consommation moyenne : Suivant la granulométrie et la porosité du support 0.2L à 0.4L par m^2 par couche.

Stockage

-**PROBLACK LIQUIDE** doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.
-Si le bidon est entamé, verser une couche d'eau pour éviter l'évaporation des solvants.

Sécurité

- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales /la fiche de données de sécurité.
- Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols (terme approprié à indiquer par le fabricant).
- Eviter le contact avec la peau.
- Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.
- En cas d'ingestion, ne pas faire voir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

PROBLACK MASSE +

ADDITIF D'ETANCHEITE DES BETONS ET MORTIERS ENTERRES

PRESENTATION

PROBLACK MASSE + est un liquide noir composé de micro-émulsions technique de bitume fibré.

PROBLACK MASSE + donne aux mortiers et bétons une imperméabilité de très bonne qualité.

La fibre a pour rôle de renforcer l'étanchéité en évitant la microfissuration.

PROBLACK MASSE +, une fois incorporé au mortier, le rend conforme à la norme NFP 10-202 (DTU 20-1 qui précise bien l'emploi de produit base bitume et non hydrofuge de masse).

PROBLACK MASSE + assure une légère teinte aux mortiers et aux bétons.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Nature Liquide limpide

Couleur noire
Masse volumique à 20°C 0,98
Solubilité dans l'eau à 20°C faible
Température initiale de distillation 90°C

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

- Imperméabilisation et protection des fondations et bétons enterrés,
- arase de fondation,
- **étanchéité de radiers**,
- ouvrages enterrés,
- **confection de mortiers imperméables**,
- ouvrages d'art,
- barrages et berges de canaux.

Mode d'emploi

- Consommation moyenne : 1L par sac de 35kg de ciment.
- Il peut être possible de réduire l'eau de gâchage suivant la plasticité souhaitée pour cela il est recommandé de faire des essais au préalable.
- **PROBLACK MASSE +** n'est pas vendu pour constituer un revêtement assurant la fonction des parois de cuvelage telle que définie dans le DTU 14-1.(dans ce cas, voir **PROBLACK PATE**).

Stockage

-**PROBLACK MASSE +** doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec..

Sécurité

- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales /la fiche de données de sécurité.
- Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols (terme approprié à indiquer par le fabricant).
- Eviter le contact avec la peau.
- Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.
- En cas d'ingestion, ne pas faire voir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACPRO BATIMENT

PROBLACK PATE

BITUME D'ENTANCHEITE PATEUX

PRESENTATION

PROBLACK PATE est un mélange bitume-résines-latex **renforcé** de fibres en phase aqueuse **applicable directement sur béton, parpaings, agglos.**

La présence du latex dans l'émulsion donne au revêtement des qualités supérieures.
- la flexibilité à température négative,
- la ténacité,
- la résistance mécanique,
- la tenue aux agents atmosphériques, donc au vieillissement,
- l'étanchéité à l'eau, à la vapeur d'eau et aux gaz.

Sa formule spéciale lui confère également d'excellentes qualités adhésives. **PROBLACK PATE** présente après séchage, un film plus souple empêchant la rupture de la membrane lors de toute variation thermique, donnant ainsi un matériau plus résistant dans le temps.
Grâce à ses propriétés hautement performantes, **PROBLACK PATE** est notamment utilisé et apprécié dans tous travaux où l'on recherche un enduit plus résistant et économique qui ne nécessite aucune protection mécanique complémentaire.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Mélange bitume-latex-résines en phase aqueuse renforcé de fibres
- Forme : pâte onctueuse malléable
- Couleur : noire
- Extrait sec : 58 %
- Densité : 1,00

Domaine d'application

- **Bâtiment : étanchéité, imperméabilité, protection des matériaux** (agglos, parpaings, bétons...).
- Travaux publics : imperméabilisation des ouvrages d'art, scellement des enrobés.
- Isolation : écrans d'étanchéité à la vapeur d'eau et aux gaz dans les chambres de congélation et en atmosphère contrôlée.
- Revêtements sportifs : pistes d'athlétisme, courts de tennis, basket-ball...

Mode d'emploi

- Les supports devront être propres et débarrassés de toutes particules non adhérentes.
- **PROBLACK PATE** s'applique à la truelle, à la brosse.
- Les outils se nettoient à l'eau à l'état des frais.
- Consommation moyenne : de 1.5 à 3 kg par m^2.

Stockage

- **PROBLACK PATE** doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec entre 5°C et 25°C.

Sécurité

- Bien refermer après usage.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Porter des gants et des lunettes lors de l'application.
- En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement à l'eau ou à l'aide d'un rince oeil et consultez un médecin avec la fiche sécurité.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

PROBLACK SPRAY

NOIR DE SOUBASSEMENT PULVERISABLE

PRESENTATION

PROBLACK SPRAY est un liquide noir d'étanchéité pulvérisable composé d'agents hydrophobes et de copolymères en dispersion aqueuse.

PROBLACK SPRAY est un produit concentré, diluable à l'eau, qui présente un pouvoir couvrant élevé et une excellente adhérence.

Après application, PROBLACK SPRAY forme une barrière d'étanchéité colorée en noir pour le repérage et le contrôle du traitement.
Le traceur noir est biodégradable, il pourra s'atténuer dans le temps sans altérer l'efficacité de la protection.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : Liquide
- Couleur : Noir
- Odeur : Inodore
- pH : 6
- Masse volumique : 1.10 ± 0.01 kg/dm3
- Solubilité : Hydrosoluble

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

PROBLACK SPRAY s'emploie dans les domaines suivants : fondations, bétons enterrés, mortiers d'étanchéité et de soubassement, **maçonnerie en contact avec des milieux agressifs**. Il convient également à d'autres applications de protection contre la pénétration d'eau et les remontées capillaires, grâce à son excellente adhérence sur les matériaux poreux et non poreux comme le bois, le métal, etc…

Mode d'emploi

- Agiter **PROBLACK SPRAY** avant emploi.
- Diluer 1 volume de **PROBLACK SPRAY** dans 1 volume d'eau.
- Appliquer **PROBLACK SPRAY** à l'aide d'un pulvérisateur de bas en haut, en 2 couches.
- La deuxième couche s'exécute dès séchage de la première couche, à intervalle de 2 à 24 heures.
- Les supports seront impérativement propres, sains, secs, dégraissés et absents de défauts de surface susceptibles de fragiliser la barrière d'étanchéité. Pour les supports à base de liant hydraulique, attendre minimum 7 jours de séchage avant d'appliquer **PROBLACK SPRAY**.
- HORS POUSSIERE : 2 heures et SECHAGE : de 2 à 24 heures selon les conditions climatiques.
- CONSOMMATION MOYENNE : de 4 à 5 m2 au litre.

Précautions d'emploi

- Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées.
- Eviter de travailler sous la pluie, risque de pluie, forte chaleur (température supérieure à +30°C) et /ou vent fort.
- Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

PROBLACK SPRAY ne s'applique pas sur des surfaces ouvertes comme le parpaings ou la brique. Il s'utilise en complément des dispositions prévues par le DTU 20.1. Le remblai ne devra pas être en contact direct avec **PROBLACK SPRAY** pour ne pas altérer la barrière d'étanchéité.

Stockage

- Stocker **PROBLACK SPRAY** dans son emballage d'origine, dans un endroit protégé du soleil, sec et ventilé.
- Maintenir à l'abri du gel. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
- Conserver à température comprise entre +5 et +25°C.
- Durée de vie : 24 mois hermétiquement fermé, dans un lieu sec entre 5°C et 25°C.

Sécurité

- Bien refermer après usage.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Porter des gants et des lunettes de protection.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

PROFUGE AC

CONFECTION DE MORTIERS ET BETONS ETANCHES FIBRES
GARANTI SANS CHLORE

PRESENTATION

PROFUGE AC est un liquide noir composé de micro-émulsions en masse de résine latex, hydrofuge de masse et fibres.

PROFUGE AC donne aux mortiers et bétons une imperméabilité de très bonne qualité.

La fibre évite la microfissuration. PROFUGE AC, une fois incorporé au mortier, le rend conforme à la norme NFP 10-202 (DTU 20-1).

PROFUGE AC ne craint pas le gel.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect liquide
- Masse volumique à 20°C 0,98
- Solubilité dans l'eau à20°C Totale
- Température initiale de distillation 90°C
- Couleur Noire

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

- Imperméabilisation et protection des fondations et bétons enterrés,
- Arase de fondation,
- Etanchéité de radiers,
- Ouvrages enterrés,
- **Confection de mortiers imperméables**,
- Ouvrages d'art,
- Barrages et berges de canaux.

PROFUGE AC par son incorporation dans les mortiers et bétons, évite toute déchirure du film formée par les produits classiques d'étanchéité.

Mode d'emploi

- **PROFUGE AC** est très économique.
- Consommation moyenne : 1 litre par sac de 35 Kg de liant en incorporation dans l'eau de gâchage.
- **PROFUGE AC** n'est pas vendu pour constituer un revêtement assurant la fonction d'étanchéité des parois de cuvelage telle que définie dans le DTU 14-1.(dans ce cas, voir **PROBLACK PATE**).

Stockage

- **PROFUGE AC** doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

Sécurité

- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales /la fiche de données de sécurité.
- Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols (terme approprié à indiquer par le fabricant).
- Eviter le contact avec la peau.
- Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.
- En cas d'ingestion, ne pas faire voir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols (terme approprié à indiquer par le fabricant).
- Eviter le contact avec la peau.
- Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.
- En cas d'ingestion, ne pas faire voir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019